



Завод «Евродеталь»



ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ООО «Завод «Евродеталь»  
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Коммунистическая, дом 46, офис 16  
Телефон: +7 (347) 258-84-99  
E-mail: info@zavod-eurodetal.ru  
Сайт: www.zavod-eurodetal.ru

Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» № TC RU C-RU.A301.B.06402  
действует с 21.06.2017 г. по 20.06.2022 г. выдан органом по сертификации ООО «Альянс ЮГО-ЗАПАД»  
Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС № RU Д-RU.A301.B.06956  
действует с 21.06.2017 г. по 20.06.2022 г. выдан органом по сертификации ООО «СДС-СЕРТ»

ПАСПОРТ № 105  
Выдан 18.05.2020 г.

Заказчик: ООО «ТД «НХИ-ГРУПП».

Адрес заказчика: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Старонасыпная, дом 22, офис 512.

| Наименование изделия                                                       | Марка стали  | Условное давление Ру, атм | Механические свойства металла |                       |                       |                     |                                           | Кол-во |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------|
|                                                                            |              |                           | Временное сопротивление, МПа  | Предел текучести, МПа | Относит. удлинение, % | Относит. сужение, % | Ударная вязкость КСУ, кДж/См <sup>2</sup> | Штук   |
| Отвод крутоизогнутый типа 3D (R=1,5 DN) 90-1-21,3х2-20 оц. ГОСТ 17375-2001 | Сталь 20 оц. | 16                        | 505                           | 215                   | 37                    | 59                  | 57                                        | 1,00   |
| Тройник равнопроходный 219х8-Ст. 20 оц. ГОСТ 17376-2001                    | Сталь 20 оц. | 40                        | 511                           | 195                   | 38                    | 55                  | 61                                        | 1,00   |
| Переход К-325х8-108х4-20 оц. ГОСТ 17378-2001                               | Сталь 20 оц. | 25                        | 512                           | 195                   | 42                    | 56                  | 58                                        | 1,00   |
| Заглушка эллиптическая 114х4-20 оц. ГОСТ 17379-2001                        | Сталь 20 оц. | 25                        | 514                           | 211                   | 41                    | 55                  | 57                                        | 1,00   |

| Химический состав |         |      |      |      |      |      |      |      |      |   |    |
|-------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|----|
| Марка стали       | ГОСТ    | C    | Mn   | Si   | Cr   | Ni   | S    | P    | Cu   | V | Al |
| Сталь 20          | 1050-88 | 0,22 | 0,50 | 0,27 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | * | *  |

Детали трубопровода изготовлены в соответствии с требованиями технических условий и признаны годными для использования по назначению.

1. Величина пробного давления обеспечивается согласно п. 5.1.8 ГОСТ 17380 - 2001.
2. Расчетный срок службы 20 лет при условии выполнения раздела 1 ГОСТ 17380 – 2001 и отсутствия неблагоприятного воздействия со стороны транспортируемых веществ и окружающей среды.
3. Покрытие термодиффузионное цинковое ГОСТ Р 51163-98, Р 9.316-2006.

Контроль толщины покрытия производится толщинометром константа К-5.

Начальник ОТК \_\_\_\_\_ Давлетьянов.В

